

ПАСПОРТ МАТЕРІАЛУ

видання: 3
Дата: 05.2020

ВЛАСТИВОСТІ	СТАНДАРТ	ТЕСТ	ОДИНИЦЯ	ТИПОВІ ДАНІ	
				сухий	кондиційний
ФІЗИЧНІ					
Точка плавлення; DSC	11357-1-3	10°C/min.	°C	221	
Щільність	1183		g/cm ³	1,26	
Об'ємна швидкість потоку розплаву (MVR)	1133	275°C/5kg	cm ³ /10min	30	
Поглинання вологи	62	23°C/50%RH	%	2,0	
Водопоглинання	62	23°C/sat.	%	7,5	
Лінійна усадка II/⊥	294-4	60x60x2	%	0,4/1,2	
МЕХАНІЧНІ					
Межа текучості	527-1,-2	5mm/min	MPa	120	70
Відносне подовження при розриві	527-1,-2	5mm/min	%	4	6
Модуль пружності при розтягуванні	527-1,-2	1mm/min	MPa	7000	4300
Згинальна напруга	178	2mm/min	MPa	140	80
Модуль пружності при вигині	178	2mm/min	MPa	5600	2900
Ударна в'язкість по Шарпі без надрізу	179-1	1eU	kJ/m ²	30	45
Ударна в'язкість по Шарпі без надрізу (-30)	179-1	1eU	kJ/m ²	30	-
Ударна в'язкість по Шарпі на зразках з надрізом	179-1	1eA	kJ/m ²	5	9,5
Ударна в'язкість по Шарпі на зразках з надрізом (-30°)	179-1	1eA	kJ/m ²	4	-
Твердість при втисканні кульки	2039-1	358 N	MPa	220	-
ТЕПЛОВІ					
Теплостійкість по Віка	306	50N	°C	200	195
Температура вигину під навантаженням	75-1,-2	1,8 MPa	°C	185	170
К-нт лінійного теплового розширення	11359-1/-2	23°C - 55°C	E-4/°C	0,2/1,1	
Температурний індекс TI	IEC 60216	20000 h	°C	110	
		5000 h	°C	120	
Межа температури, при декількох годинах роботи	-	-	°C	≤200	
ГОРЮЧИСТЬ					
Горючість горизонтальна/вертикальна*	UL94	3,2 mm	Class	94V0	
		1,6 mm		94V0	
Індекс горючості розпеченим дротом(GWFI)	IEC-60695-2-12	2 mm	°C	960	
		1 mm	°C	-	
Температура запалювання розпеченим дротом (GWIT)	IEC-60695-2-13	2 mm	°C	-	
Швидкість горіння		d=1	°C	+	
ЕЛЕКТРИЧНІ					
Питомий поверхневий електричний опір	IEC 60093	-	Ω	10 ¹¹	
Питомий об'ємний електричний опір	IEC 60093	-	Ωxcm	10 ¹¹	
Діелектрична міцність	IEC 60243-1	2mm	kV/mm	20	
Діелектрична проникність	IEC 60250	1MHz	-	4,4	
Коефіцієнт розсіювання	IEC 60250	1MHz	-	880	
Порівняльний індекс відстеження CTI	IEC 60112	solution A	V	525-0,2	
Номенклатура продукції зг. ISO 16396: PA6, MR, S14-030N					

Сухі - сухі у формуванні, вологість не більше 0,2%

Кондиціонований - вологий після кондиціонування в стандартній атмосфері до 23 C/50% до насичення.

Механічні властивості виміряні при 23 °C, якщо не вказано інше.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:	Tarnamid T-27 GF15 FR V0 це компаунд поліаміду 6 армований скловолокном на 15%, термостабілізований, вогнестійкий.
ЗАСТОСУВАННЯ:	Призначений для лиття під тиском для виробництва деталей, які потребують високої механічної міцності, використовуються в автомобільній промисловості, електронних машинах, приладах, предметах домашнього вжитку, будівництві та меблях тощо.
ПЕРЕРОБКА:	Температура плавлення: 230-280°C, Швидкість впорскування: середня Температура форми: 60 -80°C Тиск впорскування: 80-110 МПа Примітка: не перевищуйте температуру розплаву 280 °C через можливе розкладання антипірену, що може призвести до дефектів поверхні, напр. смуги на поверхні форми.
СУШІННЯ:	Tarnamid T-27 GF15FRV0 поставляється готовим до переробки, без сушіння. У разі необхідності сушіння рекомендується використовувати сушарку-осушувач, температура не повинна перевищувати 80°C. Вміст вологи при обробці повинен бути: < 0,10 %
КОЛІР:	Стандартні кольори: натуральний та чорний, інші кольори під замовлення.
РЕЦИКЛІНГ:	Чисті подрібнені відходи після виробництва можуть бути перероблені після змішування зі свіжим пластиком. Кількість меленого пластику, що додається до натурального пластику, контролюється залежно від вимог до якості кінцевого продукту і може досягати 10%. Властивості кінцевого продукту більше залежать від якості переробленого або розмеленого поліаміду, ніж від його частки. Необхідно звернути увагу на те, щоб не використовувати мелені відходи, що містять більше 0,2 % води.
УПАКОВКА:	- в мішки, що містять 25 кг грануляту, - в октабіни до 1100 кг грануляту.

Наведена вище інформація ґрунтується на нашому поточному рівні знань і призначена для надання загальної інформації про наш продукт(и) та його застосування(я). Тому це не слід тлумачити як гарантію конкретних властивостей описаного продукту(ів) та/або його придатності для конкретного застосування. Якість продукту(ів) гарантується нашими Загальними умовами продажу та/або Підтвердженням продажу.

Grupa Azoty
„COMPOUNDING” Sp. z o.o.
ul. Chemiczna 118
33-101 Tarnów

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział
Gospodarczy, KRS: 0000514097, REGON: 123144241
NIP: PL 993-065-47-98, Numer BDO: 000127839
Kapitał zakładowy i wpłacony: 72 007 700 PLN

www.grupaazoty.com